



МАСТЕР СЛОЙ

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ

- Трещиностойкая с увеличенной прочностью
- Применение в помещениях с повышенной влажностью*
- Пластичная с тепло- и звукоизоляцией



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь применяется для высококачественного выравнивания с помощью штукатурной станции вертикальных, горизонтальных и других поверхностей из различных материалов (кирпичная кладка, цементно-песчаные и гипсовые основания, бетон и газобетон и др.)

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Смесь поставляется в бумажных мешках. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом, защищённом от влаги месте, в оригинальной упаковке.

30 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Толщина слоя нанесения	от 5 до 50 мм
Время жизни раствора	90 мин
Максимальный размер зерна заполнителя	0,63 мм
Предел прочности при изгибе	не менее 1,0 МПа
Предел прочности при сжатии	3,0 МПа
Адгезия к бетонному основанию	не менее 0,4 МПа
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 10 мм	~ 9,0-10 кг

СОСТАВ

Смесь на основе гипсового вяжущего, минеральных заполнителей, фракционного песка и модифицирующих добавок. Ангидрит и перлит, присутствующие в составе смеси, обеспечивают хорошую пластичность и тепло-звукоизоляцию.

* Применяется только внутри помещений с рекомендованной t °C применения и эксплуатации, такие как входная группа, ванные и туалетные комнаты, душевые и т. д. Поверхность штукатурки должна полностью быть изолирована (применение спец. грунтов, облицовка плиткой с тщательной затиркой швов и т. п.) от прямого попадания влаги.